

Idrofloor 2K

Mikrocement ve epoksi zeminler için su bazlı çift bileşenli cila



Varnishes
& Finishing

Idrofloor 2K

Mikrocement ve epoksi zeminlerin koruyucu kaplaması olarak kullanılan, çift bileşenli, su bazlı ciladır. Kullanımı kolaydır, aşınmaya ve günlük kullanılan kimyasal ürünlere mükemmel direnç gösterir. İç mekan ve dış mekan zeminlerde kullanılabilir. Beton zeminlerde de kullanılabilir. Parlak ve yarı parlak seçenekleri mevcuttur.

20°C Sıcaklık ve %60 Bağıl Nem İçin Teknik Veriler

Karışım Oranı	5:1
Görünüş	Bileşen A – Beyaz sıvı Bileşen B – Saydam sıvı
Karışım Yoğunluğu	1.047 kg/litre
pH	7.0
Kullanım Süresi	4 saat
Tozdan Arınma	30 dakika
Kuruma Süresi	2 saat
Zımpara	18 – 24 saat
Seyreltme	Su ile (en çok %5)
Sarfiyat	12 – 14 m ² /litre
7 Gün Sonra Aşınmaya Dayanım	21 mg – Taber Abraser, CS10 grinding wheel, 1000 g, 1000 revolutions – Complies with EN 14904
Parlaklık Seviyesi	Parlak 85 – 90 gloss Yarı Parlak 30 – 35 gloss
VOC	90 g/litre, cat A/j (WB), limit 140 g/litre (2004/42/EC)
Uygulama Sıcaklığı	+5 ile +35°C arası
Alet Temizliği	Ruloyu kullanımdan sonra sabun ve su ile temizleyin. Ruloda cila kalmayana kadar su ile çalkalayın. Ruloları uygun şekilde seyreltilmiş Soluzione di Lavaggio S/28 çözeltisinde bekletin. Tekrar kullanmadan önce temiz su ile temizleyin.
Raf Ömrü	Açılmamış orijinal ambalajda 12 ay
Paketleme	5 + 1 litre ambalaj

Sertifikalar



Alt Zemin Hazırlığı

Epoksi Zemin: Zemin kuru, temiz ve tamamen sertleşmiş olmalıdır. Emici olmayan zeminlerin uygulama öncesi dikkatlice zımpara yapılması gerekir.

Piyasadaki çeşitli zemin kaplamaları göz önüne alındığında, zeminin son görünümünü ve ürünler arasındaki uyumu değerlendirmek için uygulama öncesi test yapılması önerilir. Bu test aşamasında cilanın epoksi zemine tutunmasını değerlendirmek önemlidir.

Uygulamadan önce zemin kaplaması üreticisinin gerekli verilerini inceleyin.



Varnishes
& Finishing

Idrofloor 2K

Microcement veya Beton Zeminler: Zemin temiz, kuru ve tozdan arındırılmış olmalıdır. Döşemenin altında uygun miktarda nem bariyeri olmalıdır. Uygulamadan önce toz kalıntılarını engellemek ve cilanın zemine emilimini artırmak için bir kat Nanofix uygulanması tavsiye edilir.

Uygulama

Ürünü ilk kat ile ikinci kat arasında 18 – 24 saat süre olacak şekilde, rulo veya fırça ile çift kat uygulayın. Uygulama için 6 – 8 mm mikrofiber tüylü rulo kullanımı önerilir. Uygulama 2 – 3 gün arasında yapılması

Bakım

Periyodik bakımlar için MyFloor Cleaner ürününü kullanın, yüzeyi canlandırmak için ise Resinal Wax veya SaniPro ürünleri kullanılmalıdır.

Notlar

- Soğuğa karşı hassastır.
- Tamamen üzerinde yürümek için yaklaşık 24 – 48 saat arası bekleyin.
- Cila üzerinde oluşan film maksimum fiziksel ve kimyasal performansına 7 gün sonra ulaşır.

Güvenlik Kuralları

Sadece profesyonel kullanım içindir. Etiketlerde belirtilen bilgilere kesinlikle uyulmalıdır ve ürünü kullanmadan önce güvenlik bilgi sayfasını inceleyin.

Atık Kontrolü

Kullanılmayan ürünleri ve boş kapları yürürlükteki kanunlara uygun olarak yok edin.

Sertifikalar



Mevcut teknik bilgi föyünde bildirilen veriler sadece rehberlik amaçlıdır ve oluşabilecek sorunlar bizim sorumluluğumuzda değildir. Ürünlerin kullanımını çevre koşullarına ve uygulanacak malzeme türüne göre uyarlayın. Rev 03 – 21/12/2022. Şu anki Teknik Bilgi Föyü öncekinin yerini almıştır.