

Su bazlı kendiliğinden bağlanan parke cilası

Ahşap zeminler için akrilik – su bazlı, kendiliğinden çapraz bağlanma teknolojisine sahip, orta derece trafiğe uygun iç mekan ciladır. Yarı parlak ve mat seçenekleri mevcuttur.

20°C Sıcaklık ve %60 Bağıl Nem İçin Teknik Veriler

Görünüş	Beyaz sıvı
Yoğunluk	1,020 – 1,024 kg/litre
pH	7,5 – 8,0
Tozdan Arınma	1 saat
Üzerine Kaplama	Minimum 2 – 3 saat
Zımpara	3 – 4 saat
Üzerinde Yürünebilirlik	2 – 3 saat dikkatlice
Kullanıma Hazır Olma Süresi	Minimum 24 saat
Sarfiyat	10 – 12 m ² /litre tek kat için
7 Gün Sonra Aşınmaya Dayanım	38 mg – Taber aşındırıcısı, CS10, 1000g, 1000 rpm
Parlaklık Seviyesi (60°)	Yarı parlak 35 gloss (3 kat) Mat 20 gloss (3 kat)
VOC	60 g/litre, cat A/i (WB), limit 140 g/litre (2004/42/CE)
Alet Temizliği	Kullanım sonrası ruloyu tamamen su ve sabun ile temizleyin. Daha sonra temiz su ile durulayın ve seyreltilmiş S28 solüsyonunda muhafaza edin. Kullanımdan önce ruloları temiz su ile durulayın.
Raf Ömrü	Açılmamış orijinal ambalajında >10°C'de 12 ay
Paketleme	5 litrelik ambalaj

Uygulama Talimatları

Önceki uygulamalardan kalan kalıntıları temizlemek için ahşap zemini zımparalayın. Çatlakları doldurmak gerekirse su bazlı Idrostucco RS 30 veya solvent bazlı Lega Stucco RS A dolgu macunlarını kullanarak çatlakları kapatın. Dolgu kalıntılarını temizlemek için 100 G veya 120 G zımpara ile zımparalayın. Çıkan tozu süpürün, yüzeyi temizleyin ve cila uygulama işlemine devam edin.

SMART kullanıma hazır şekildedir. Ambalajdaki ürünü çalkalayın, yanında verilen filtreyi takın ve cilayı uygun bir kaba dökün. İlk katı rulo veya fırça yardımıyla uygulayın. 2 – 3 saat sonrasında ikinci kat cila uygulanabilir veya 3 – 4 saat bekleyip 180 G – 220 G ince tel zımpara ile zımparalayıp ikinci kat cila uygulanabilir. 2 – 3 saat sonrasında ise üçüncü kat cila zımparaya gerek olmaksızın uygulanabilir. SMART ilk kat cila yerine Idrofondo H20 veya Fast&Full su bazlı astarları kullanıp üzerine iki kat cila uygulamak mümkündür.

Ortam koşullarının cila uygulaması için uygun olup olmadığını her zaman kontrol edin. Ortam sıcaklığı yüksekse (>25 °C) veya nem düşükse veya uygulama yapılacak alan çok büyükse, cilaya yavaşça % 5 oranında kurumayı geciktirici katkı eklenmesini öneririz. İyi bir uygulama ve homojen yayılma için mikrofiber orta tüylü rulo kullanımı öneriyoruz. Rulonun yanı sıra, SMART % 10 su ile seyreltilerek sprey ile kullanılabilir.



Varnishes
& Finishing

Smart



Sertifikalar



Notlar

Soğuğa karşı hassastır.
Dış mekan için kullanmayın.
Başka cilalar ile karıştırmayın.
Çift bileşenli solvent bazlı ürünler üzerine kullanmayın.
Cilayı zemine direkt olarak dökmeyin.
Uygun ve temiz bir kap kullanın.
Zeminin tamamını iki kısımda uygulamaktan kaçının. Küçük kısımlarla başlayıp yakındaki alanlar ile devam edin.
Uygulama sırasında zemine direkt güneş ışığı gelmesinden kaçının.
Isıtma sistemini, özellikle alttan ısıtma sistemi ise, devre dışı bırakın.
Yazan kullanım talimatlarının dışına çıkmayın.
Kaptaki kullanılmayan ürünü geri almayın, gerekirse filtre yapın.

Bakım

Günlük temizlik için Pulito Parquet Soap veya Saniparquet ürünlerini kullanın.
Periyodik bakımlarda Lux veya Lux Matt ürünlerini kullanabilirsiniz.

Güvenlik Kuralları

Sadece profesyonel kullanım içindir. Etiketlerde belirtilen bilgilere kesinlikle uyulmalıdır ve ürünü kullanmadan önce güvenlik bilgi sayfasını inceleyin.

Atık Kontrolü

Kullanılmayan ürünleri ve boş kapları yürürlükteki kanunlara uygun olarak yok edin.



Varnishes
& Finishing

Smart



Sertifikalar



Mevcut teknik bilgi föyünde bildirilen veriler sadece rehberlik amaçlıdır ve oluşabilecek sorunlar bizim sorumluluğumuzda değildir. Ürünlerin kullanımını çevre koşullarına ve uygulanacak malzeme türüne göre uyarlayın. Rev 02 – 03/03/2022. Şu anki Teknik Bilgi Föyü öncekinin yerini almıştır.

TOVER®



Tover S.r.l.
Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259
Tel. +39/011.7792823 - Fax. +39/011.7792749
www.tover.com - info@tover.com