

# Firestop Pro

## Çift bileşenli, su bazlı, yangın geciktirici cila

Çift bileşenli, su bazlı, yangın tepkimeleri ile ilgili Avrupa standardı EN 13501-1'e göre B<sub>1</sub>-s1 olarak sınıflandırılan yangın geciktirici ciladır.

Bu cila kolay uygulaması, mükemmel fiziksel-kimyasal direnç sağlaması ve uzun ömürlü olması ile en üst seviye işlenebilirlik sağlar.

Yüzey kayganlığı ve yarı-parlak yüzey bitişi açısından Firestop Pro, spor zeminler ile ilgili EN 14904 standartlarının gereksinimlerini karşılamaktadır.

## 20°C Sıcaklık ve %60 Bağıl Nem İçin Teknik Veriler

Kullanım Oranı	10:2
Karışım Yoğunluğu	1,060 kg/litre
pH	7,5
Kullanım Süresi	4 saat
Tozdan Arınma	30 dakika
Dokunma Kuruluğu	1 saat 30 dakışka
Üzerine Kaplama	8 – 10 saat
Zımparalama	8 – 10 saat
EN13501-1 – B <sub>1</sub> s1 Sertifikası İçin Uygulanan Miktar	3 – 4 kat için 240 g/m <sup>2</sup>
Opaklık Seviyesi – 60°	10 – 15 gloss
Opaklık Seviyesi – 85°	15 – 20 gloss (EN 14904 standartına uygun)
Aşınma Dayanımı	11 mg – Taber aşındırıcısı , CS10 500g taşlama çarkı ,1000 rpm (EN 14904 standartına uygun)
CEN/TS15676 Testine Göre Kayganlık	98.7 mm (EN 14342 standartına uygun)
EN13036-4 Standartına Göre Kayganlık	109.4 mm (EN 14904 standartına uygun)
VOC	135 g/litre, cat A/j (BA), limit 140 g/litre (2004/42/EC)
Seyreltme	%5 Rallenty veya %10 su ile
Uygulama Sıcaklığı	> 10°C
Raf Ömrü	Açılmamış original ambalajında > 10 °C'de 12 ay– Soğuktan koruyunuz
Alet Temizliği	Kullanım sonrası ruloyu su ve sabun kullanarak temizleyin, rulo üzerinde artık kalmayana kadar devam edin ve gerekirse temiz su ile durulayın. Ruloları seyreltilmiş S28 solüsyonundan muhafaza edin ve tekrardan kullanmadan önce temiz sui le durulayın.
Paketleme	5 + 1 litre



Varnishes & Finishing

## Firestop Pro



## Sertifikalar



**TOVER**<sup>®</sup>



Tover S.r.l.

Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY  
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259  
Tel. +39/011.7792823 - Fax. +39/011.7792749  
www.tover.com - info@tover.com

**Avrupa standartlarında olan yangın tepkimeleri sertifikası EN13501-1 CSI SpA Laboratuvarı, İnşaat Bölümü – Yangın Tepkimeleri Bölümü'nde verilmiştir. Sınıflandırma raporu 1193/DC/REA/23**

## Uygulama

Ahşap zemini zımpara yapın ve gerekli durumlarda RS/30 veya solvent bazlı dolgu macunu kullanarak aralıkları doldurun; zımparalama işlemini G150 - G180 zımparalar ile tamamlayın ve yüzeyi dikkatlice temizleyin.

A bileşenini karıştırın, B bileşeniyle tam oranda (5:1) karıştırın; B bileşenini A bileşenine yavaşça ve karıştırarak dökün.

Karışımın tepkimeye girmesi için 10 – 15 dakika bekleyin, ardından cilayı rulo ile uygulayın. Uygulama için orta kalınlıkta microfiber rulo kullanılması önerilir.

Firestop Pro'nun ilk katını uygulayın, 8 – 10 saat sonra ince kum zımpara (G180 – G220) ile zımparalayın ve ikinci katı uygulayın. 8 – 10 saat sonra üçüncü katı uygulayın, ikinci ve üçüncü katlar arasında zımparalama işlemi gerekli değildir.

Yangın dayanımı sınıflandırması sebebiyle, lütfen ilgili sertifikada belirtilen miktar kadar uygulayınız.

## Notlar

- Soğuğa karşı hassastır.
- Yalnızca Firestop Pro için özel olarak üretilmiş sertleştiriciyi kullanın. B+ sertleştiriciyi kullanmayın
- A+B karışımı birkaç saat boyunca akışkan kalabilmektedir; ancak sürekli ve homojen bir film elde etmek için belirtilen kullanım süresinden (4 saat) daha uzun uygulama yapılmamalıdır.

## Bakım

Bu ürün ile işlem görmüş zeminlerin temizlik ve günlük bakımları için nötr temizleyici olan Pulito Parquet, periyodik bakımları için Lux temizlik ürünlerinin kullanılması önerilir.

## Güvenlik Kuralları

Sadece profesyonel kullanım içindir. Etiketlerde belirtilen bilgilere kesinlikle uyulmalıdır ve ürünü kullanmadan önce güvenlik bilgi sayfasını inceleyin.

## Atık Kontrolü

Kullanılmayan ürünleri ve boş kapları yürürlükteki kanunlara uygun olarak yok edin.



Varnishes &  
Finishing

# Firestop Pro

## Sertifikalar



Bu Teknik veri sayfasındaki yönergeler gösterge niteliğindedir ve ürünün kullanım yöntemleri/ortam koşulları kontrolümüz dışında olduğundan dolayı doğacak bir durumda sorumluluk dışıdır. Ürünün amaçlanan kullanım için uygunluğunu kontrol ediniz.  
06 - 21/03/2026.

**TOVER**<sup>®</sup>



Tover S.r.l.

Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY  
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259  
Tel. +39/011.7792823 - Fax. +39/011.7792749  
www.tover.com - info@tover.com